

# PYRUS PANELS

## Technisches Datenblatt lisocore®

### lisocore® RECOAT

(mit melamin-beschichteten Deckschichten)



**Plattenformat:** 2.800 x 2.070 mm

<b>Toleranzen:</b>	Plattendicke	EN 324	[mm]	± 0,2 ohne Riegel ± 0,5 mit Riegel
	Länge	EN 324	[mm]	± 5
	Breite	EN 324	[mm]	± 5
	Rechtwinkligkeit	EN 324	[mm/m]	± 2
	Verzug	EN 14322	[mm/m]	≤ 2

### Technische Daten:

Platten Dicke	Deckschicht Dicke	Rohdichte	Biege- festigkeit	Biege- E-Modul
[mm]	[mm]	EN 323 [kg/m³]	EN 310 [N/mm²]	EN 310 [N/mm²]
15,0	3,0	430	20	3100
19,0	3,0	350	15	2500
25,0	4,0	360	13	2700
38,0	8,0	380	8	1800
50,0	8,0	290	5	1400
60,0	8,0	270	4	1300

### Verfügbare Farben:



Premiumweiß  
8681 / SU



Standardweiß  
K0101 / SM



Grau  
K0112 / ST



Anthrazit  
K0162 / ST



Eiche Natur  
K3025 / MV

**Formaldehyd:**

lisocore® wird aus E05 - konformen Materialien gefertigt.

**FSC / PEFC:**

Auftragsbezogen fertigen wir lisocore® auch FSC bzw. PEFC zertifiziert.

Artikel aus dem Standardsortiment haben diese Zertifizierung nicht generell.

Diese Informationen werden hausintern in Anlehnung an die oben genannten Normen erstellt. Die Prüfgrundlagen zur Bestimmung der technischen Daten von lisocore® stellen wir gerne zur Verfügung. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir weder eine Haftung noch Gewähr übernehmen. Unsere Datenblätter und Produktunterlagen stellen ausdrücklich keine rechtsverbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sämtliche Ansprüche des Verwenders bei Kauf abschließend regeln, soweit zwischen dem Verwender und der Pyrus Panels GmbH nicht ausdrücklich und individuell andere Regelungen vereinbart wurden.

Version 1/2021